

隔热玻璃—KS 5

物理化学参数

Nd	ρ (g/cm ³)	Thermal		Chemical	
		Tg(°C)	Ts(°C)	DA	DW
1.52	2.54	587	656	3	2

光谱要求

Thickness	365(nm)	500(nm)	600(nm)	700(nm)	800(nm)	800(nm)
2mm	>80.0	>86.0	>80.0	<43.0	>80.0	<9.0

光谱曲线

